PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 10264383 A

(43) Date of publication of application: 06.10.98

(51) Int. CI

B41J 2/045 B41J 2/055

B41J 2/16

(21) Application number: 09076247

(71) Applicant

SEIKO EPSON CORP

(22) Date of filing: 27.03.97

(72) Inventor:

HASHIZUME TSUTOMU

(54) INK-JET TYPE RECORDING HEAD AND ITS **MANUFACTURE**

(57) Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an ink-jet type recording head and its manufacture which can suitably utilize not only neutral inks, but also alkali water-soluble inks of good coloration performance.

SOLUTION: The ink-jet type recording head has ink cavities 6 formed in a silicon substrate 1 for storing ink, and piezoelectric element 10 which change a pressure in the ink cavities 6 thereby discharging ink stored in the ink cavities 6 to the outside. A hydrophilic and alkali-proof film, e.g. nickel oxide film 7 or silicon oxide film is formed at a surface of an inner wall of the ink cavity 6.

COPYRIGHT: (C)1998,JPO



(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-264383

(43)公開日 平成10年(1998)10月6日

(51) Int.Cl.⁶

識別記号

FΙ

B41J 3/04 103A

103H

B41J 2/045

2/055

2/16

審査請求 未請求 請求項の数9 OL (全 5 頁)

(21)出願番号

特願平9-76247

(71)出願人 000002369

セイコーエプソン株式会社

(22)出願日

平成9年(1997)3月27日

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

(72)発明者 桶爪 勉

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ

ーエプソン株式会社内


(74)代理人 弁理士 鈴木 喜三郎 (外2名)

(54) 【発明の名称】 インクジェット式記録ヘッド及びその製造方法

(57) 【要約】

中性インクは勿論のこと、良質な発色を有す 【課題】 るアルカリ水溶性のインクを好適に利用することが可能 なインクジェット式記録ヘッド及びその製造方法を提供 する。

【解決手段】 シリコン基板1に形成され、インクが収 容されるインクキャビティ6と、インクキャビティ6内 の圧力を変化させ、インクキャピティ6内に収容された インクを外部に吐出させる圧電体素子10と、を備え、 インクキャビティ6の内壁表面に、親水性及び耐アルカ リ性を備えた膜、例えば、ニッケル酸化膜フやシリコン 酸化膜を形成した。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 インクが収容されるインクキャビティと、当該インクキャビティ内の圧力を変化させ、該インクキャビティ内の圧力を変化させ、該インクキャビティ内に収容されたインクを外部に吐出させるアクチュエータと、を備えたインクジェット式記録へッドであって、前記インクキャビティの内壁表面に、親水性及び耐アルカリ性を備えた膜が形成されてなるインクジェット式記録へッド。

【請求項2】 前記アクチュエータは、基板上に形成された圧電体素子からなり、前記インクキャビティは、前記基板の当該圧電体素子と対応する位置に形成されてなる請求項1記載のインクジェット式記録ヘッド。

【請求項3】 前記親水性及び耐アルカリ性を備えた膜 がニッケル酸化物からなる請求項1または請求項2記載 のインクジェット式記録ヘッド。

【請求項4】 前記親水性及び耐アルカリ性を備えた膜がシリコン酸化物からなる請求項1または請求項2記載のインクジェット式記録ヘッド。

【請求項5】 前記基板がシリコンからなる請求項1ないし請求項4のいずれか一項に記載のインクジェット式 記録ヘッド。

【請求項6】 インクが収容されるインクキャビティと、当該インクキャビティ内の圧力を変化させ、該インクキャビティ内に収容されたインクを外部に吐出させるアクチュエータと、を備えたインクジェット式記録へッドの製造方法であって、基板の所望位置にインクキャビティを形成した後、当該インクキャビティの内壁表面に、親水性及び耐アルカリ性を備えた膜を形成する工程を備えてなるインクジェット式記録へッドの製造方法。

【請求項7】 前記親水性及び耐アルカリ性を備えた膜を形成する工程は、前記インクキャピティの内壁表面にニッケル膜を成膜する工程と、当該成膜したニッケル膜を酸化する工程と、を備えてなる請求項6記載のインクジェット式記録ヘッドの製造方法。

【請求項8】 前記親水性及び耐アルカリ性を備えた膜を形成する工程は、前記インクキャピティが形成された基板を有機金属溶液に浸漬した後、これを乾燥し、次いで焼成する工程を備えてなる請求項6記載のインクジェット式記録ヘッドの製造方法。

【請求項9】 前記親水性及び耐アルカリ性を備えた膜を形成する工程は、前記インクキャピティの内壁表面に、有機シランを用いた化学的気相成長法によりシリコン酸化膜を形成する工程を備えてなる請求項6記載のインクジェット式記録ヘッド。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、インクジェット式 記録ヘッド及びその製造方法に係り、特に、水溶性イン クのpHに係わらず、好適に使用することが可能なイン クジェット式記録ヘッド及びその製造方法に関する。

[0002]

【0003】このインクジェット式記録ヘッドは、通常、以下に示す工程によって製造されている。すなわち、例えば、単結晶シリコン基板上に熱酸化膜を形成した後、この上に、所望の形状を備えた下電極、圧電体膜及び上電極からなる圧電体素子を形成する。次に、前記単結晶シリコン基板の圧電体素子が形成されている面と反対側の面に熱酸化膜を形成する。次いで、この単結晶シリコン基板の前記圧電体素子形成領域に対応する部分を選択的にエッチングし、個別のインク通路(インクキャビティやインク溜り等)を形成する。その後、インクの吐出口が形成されたノズルプレートを所定位置に設置する等、所望の工程を行いインクジェット式記録ヘッドを完成する。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】前述した従来のインク ジェット式記録ヘッドは、シリコン基板を加工してイン クキャビティを形成した構成を備えている。したがっ て、インクキャピティの内壁表面は、シリコンが露出し た構成となっている。ここで、シリコンは、撥水性があ り、アルカリ性溶液に腐食されやすい特性を備えてい る。このため、前述したように、インクキャピティの内 壁表面にシリコンが露出している構造を備えた従来のイ ンクジェット式記録ヘッドでは、良質な発色を有するア ルカリ水溶性のインクを利用することができないという 問題があった。特に、インクキャビティの内壁表面の撥 水性が高いと、インクキャビティ内でインク水溶液中に 溶け込んでいるガスが気化して発生する気泡がシリコン 表面に密着して滞在し、圧電素子によるインクキャピテ ィ内の圧力を吸収してしまい、インクがノズルから吐出 しないという問題があった。

【0005】本発明は、このような従来の問題点を解決することを課題とするものであり、中性の水溶性インクは勿論のこと、良質な発色を有するアルカリ水溶性のインクを好適に利用することが可能なインクジェット式記

録ヘッド及びその製造方法を提供することを目的とする。

[0006]

【課題を解決するための手段】この目的を達成するため、本発明は、インクが収容されるインクキャビティと、当該インクキャビティ内の圧力を変化させ、このインクキャビティ内に収容されたインクを外部に吐出させるアクチュエータと、を備えたインクジェット式記録へッドであって、前記インクキャビティの内壁表面に、親水性及び耐アルカリ性を備えた膜が形成されてなるインクジェット式記録へッドを提供するものである。

【0007】この構成を備えたインクジェット式記録へッドは、インクキャビティ内にアルカリ水溶性インクを収容しても、インクキャビティの内壁が、このアルカリ水溶性インクによって腐食されることを防止することができる。

【〇〇〇8】また、インクキャビティ内の親水性が向上されるため、インクキャビティ内に気泡が滞在しないので安定したインク吐出が確保される。

【0009】前記アクチュエータは、基板上に形成された圧電体素子からなり、前記インクキャピティは、前記 基板の当該圧電体素子と対応する位置に形成することが できる。

【 O O 1 O 】 前記親水性及び耐アルカリ性を備えた膜は、ニッケル酸化物、あるいはシリコン酸化物から構成することができる。また、 前記基板は、シリコンから構成することができる。

【0011】さらに、本発明は、インクが収容されるインクキャビティと、当該インクキャビティ内の圧力を変化させ、このインクキャビティ内に収容されたインクを外部に吐出させるアクチュエータと、を備えたインクジェット式記録ヘッドの製造方法であって、基板の所望位置にインクキャビティを形成した後、当該インクキャビティの内壁表面に、親水性及び耐アルカリ性を備えた膜を形成する工程を備えてなるインクジェット式記録ヘッドの製造方法を提供するものである。

【0012】この製造方法により、インクキャビティの内壁表面に、親水性及び耐アルカリ性を備えた膜を簡単に形成することができるため、本発明に係るインクジェット式記録ヘッドを、簡単に製造することができる。

【 O O 1 3】前記親水性及び耐アルカリ性を備えた膜を 形成する工程は、前記インクキャピティの内壁表面にニ ッケル膜を成膜する工程と、当該成膜したニッケル膜を 酸化する工程と、を備えてなることができる。

【 O O 1 4 】また、前記親水性及び耐アルカリ性を備えた膜を形成する工程は、前記インクキャビティが形成された基板を有機金属溶液に浸漬した後、これを乾燥し、次いで焼成する工程を備えてなることができる。

【OO15】さらにまた、前記親水性及び耐アルカリ性 を備えた膜を形成する工程は、前記インクキャピティの 内壁表面に、有機シランを用いた化学的気相成長法によ リシリコン酸化膜を形成する工程を備えてなることがで きる。

[0016]

【発明の実施の形態】次に、本発明に係る実施の形態に ついて、図面を参照して説明する。

【0017】図1は、本発明の実施の形態に係るインクジェット式記録ヘッドの一部を示す断面図、図2は、図1に示すインクジェット式記録ヘッドの製造工程を示す断面図である。

【 O O 1 8 】本実施の形態に係るインクジェット式記録 ヘッドは、図 1 に示すように、所望位置に所望数のインクキャビティ6が形成されたシリコン基板 1 と、シリコン基板 1 上にシリコン酸化膜 2 を介して形成された圧電体素子 1 O と、シリコン基板 1 の圧電体素子 1 O が形成されている面とは反対側の面に設けられたノズルプレート8 と、を備えて構成されている。

【0019】前記圧電体素子10は、シリコン酸化膜2上に形成された下電極3と、下電極3上であって、インクキャピティ6が形成されている位置に対応する領域に形成された圧電体膜4と、圧電体膜4上に形成された上電極5と、から構成されている。

【0020】インクキャビティ6の内壁表面には、優れた親水性及び耐アルカリ性を備えたニッケル酸化膜7が形成されている。この構造によって、インクキャビティ6にアルカリ水溶性インクを収容しても、インクキャビティ6の内壁表面がこのアルカリ水溶性インクに侵されることを防止することができる。

【0021】さらに、インクキャビティ6の内壁表面が優れた親水性を有するようになるため、インクキャビティ内に発生した気泡が滞在しないので、安定したインク吐出を確保することができる。

【0022】ノズルプレート8には、インクキャビティ 6内に収容されたインクを大部に吐出するための吐出口 9が開口されている。

【OO23】次に、図1に示すインクジェット式記録へッドの製造方法について図2を参照して説明する。

【0024】図2(1) に示す工程では、基板厚が約 220μ m程度のシリコン基板 1 上に、熱酸化法により、膜厚が約 1μ m程度の酸化シリコン膜 2 を形成する。次に、得られた酸化シリコン膜 2 上に、スパッタ法によりプラチナからなる下電極形成用膜 3 A を、約0. 7μ m程度の膜厚で形成する。次いで、得られた下電極形成用膜 3 A 上に、ゾル・ゲル法により、P Z T 膜からなる圧電体膜形成用膜 4 A を約 1μ m程度の膜厚で形成する。次に、得られた圧電体膜形成用膜 4 A 上に、スパッタ法によりプラチナからなる上電極形成用膜 5 A を約0. 2 μ m程度の膜厚で形成する。

【0025】次に、図2(2) に示す工程では、図2(1) に示す工程で得た下電極形成用膜3A、圧電体膜形成用

膜4A及び上電極形成用膜5Aに、所望のパターニングを行い、下電極3、圧電体膜4及び上電極5からなる圧電体素子10を形成する。

【0026】次に、シリコン基板1の、圧電体素子10が形成された位置に対応する領域に、圧電体素子10が形成された面とは反対側の面から、選択的にエッチングを行い、インクキャピティ6を形成する。

【OO27】次いで、図2(3) に示す工程では、図2(2) に示す工程で得たインクキャビティ6 が形成されたシリコン基板1 の、圧電体素子1 Oが形成されている面とは反対側の面に、MOCVD(有機金属化学的気相成長法;Metal Organic Chemical Vapour Deposition)により、ニッケル膜を約0. 1 μ m程度の膜厚で形成する。次いで、このニッケル膜を酸化して、膜厚が約0. 2 μ m程度のニッケル酸化膜1 を形成する。この工程により、インクキャビティ1 6 の内壁表面にニッケル酸化膜1 が形成される。あるいは、MOCVD法により直接ニッケル酸化膜を形成してもよい。

【0028】次に、図2(4)に示す工程では、図2(3)に示す工程で得たニッケル酸化膜7が形成されたシリコン基板1の、圧電体素子10が形成されている面とは反対側の面に、インク吐出口9が開口されたノズルプレート8を設ける。

【OO29】その後、所望の工程を行い、本実施の形態に係るインクジェット式記録ヘッドを得る。

【 O O 3 O 】なお、親水性及び耐アルカリ性を備えた膜として、インクキャビティ6の内壁表面に形成したニッケル酸化膜7は、図2(3)で説明した方法により得る他、例えば、ニッケル膜をメッキした後、これを酸化する方法や、ニッケル膜をスパッタ法等により形成した後、これを酸化する方法、あるいは、シリコン基板をニッケル溶液に浸した後、これを乾燥・焼成する方法等、種々の方法を利用することができる。

【 O O 3 1 】また、本実施の形態では、親水性及び耐アルカリ性を備えた膜として、ニッケル酸化膜を形成した場合について説明したが、これに限らず、例えば、シリコン酸化膜等の水素基や水酸基を含まない膜等、親水性及び耐アルカリ性を備え、かつインクキャビティの内壁として支障を来さない膜であれば、他の膜を形成してもよい。

【0032】そしてまた、前記親水性及び耐アルカリ性を備えた膜として、ニッケル酸化膜7に代えてシリコン酸化膜を形成する場合は、例えば、TEOS(テトラエトキシシラン:Tetra-Ethyl-Ortho-Silicate)ガスを用いたCVD(化学的気相成長法;Chemical Vapour Deposition)による成膜、特にプラズマTEOSを用いたCVDを用いた成膜を利用することができる。

【0033】また、本実施の形態で形成した下電極3、 圧電体膜4及び上電極5は、一例であり、他の組成を備 えた下電極、圧電体膜及び上電極を形成してもよく、ま た、これらは多層であっても単層であってもよい。

[0034]

【発明の効果】以上説明したように、本発明に係るインクジェット式記録ヘッドは、インクキャビティの内壁表面に、親水性及び耐アルカリ性を備えた膜が形成されているため、この部分の親水性を向上することができるとともに、アルカリ性溶剤に腐食されることを防止することができる。この結果、中性インクは勿論のこと、良質な発色を有するアルカリ水溶性のインクを好適に利用することが可能なインクジェット式記録ヘッドを提供することができる。

【 O O 3 5 】また、本発明に係るインクジェット式記録 ヘッドの製造方法によれば、本発明に係るインクジェッ ト式記録ヘッドを簡単に製造することができる。

【図面の簡単な説明】


【図1】本発明の実施の形態に係るインクジェット式記録へッドの一部を示す断面図である。

【図2】図1に示すインクジェット式記録ヘッドの製造 工程を示す断面図である。

【符号の説明】

- 1 シリコン基板
- 2 シリコン酸化膜
- 3 下電極
- 4 圧電体膜
- 5 上電極
- 6 インクキャビティ
- 7 ニッケル酸化膜
- 8 ノズルプレート
- 9 吐出口
- 10 圧電体素子

【図1】



【図2】

